



SCHEDA TECNICA / TECHNICAL DATA SHEET SOTTOFONDO SILVERSOUND

MATERASSINO SOTTOPAVIMENTO IN GOMMA NATURALE CON ELEVATE PRESTAZIONI DI ASSORBIMENTO ACUSTICO.

CARATTERISTICHE GENERALI / GENERAL DATA

Composizione Composition	Gomma naturale / Natural rubber
Dimensioni rotoli Dimension rolls	10,00 x 1,00 m = 10,00 m ²
Materiale di supporto Composition of the backing	non tessuto di poliestere su entrambi i lati (con foglio in alluminio) polyester non-woven on both sides (with aluminium sheet)

CARATTERISTICHE TECNICHE / TECHNICAL DATA

	VALORI RISCONTRATI	VALORI MIN/MAX AMMESSI DALLA NORMA	NORMA
Peso Weight	2900 gr/m ²	± 100 gr m ²	
Spessore nominale Nominal thickness	3,60 mm	± 0,25 mm	BS 4051
Resistenza allo strappo (lunghezza) Tear resistance (length)	95%	Min 40N/5 cm	BS 2576
Estensione sotto tensione Extension under tension	5%	Max 10% a 40N	BS 2576
Ritorno elastico (J/m ²) Elastic returning (J/m ²)	65	Minimo 50 J/m ² dopo un carico dinamico di 1000 colpi	BS 4098
Ritorno elastico % Elastic returning %	82%	Min 40% del valore iniziale dopo un carico dinamico di 1000 colpi	BS 4098
Perdita di spessore dopo un carico dinamico (%) Thickness loss after dynamic indentation (%)	7%	Max 40% dopo 1000 colpi	BS 4052
Resistenza alla rottura Breaking resistance	non visibili (supera la prova) non visible (passed test)	Non superiore a 50 mm not up to 50 mm	BS 5808
Odore Smell	supera la prova passed test	nessun odore sgradevole no bad smell	BS 5808
Riduzione del rumore di calpestio Reduction of walking sound	20,8 dB	-	ISO 140/8
Riduzione del rumore di riflessione Reduction of reflection sound	18 dB	-	ISO 717/2

19/05/17

Il produttore si riserva il diritto di apporre delle modifiche alle caratteristiche del prodotto senza previa comunicazione.

We reserve the right to make changes to the product specifications without prior notice.

Virag Srl via Torino 6, 20063 Cernusco sul Naviglio www.virag.com www.facebook.com/ViragSrl www.linkedin.com/company/virag